

NOUVEAU
 Prix en baisse
 Fabrication filière
 sèche

Isolant rigide, la solution pour l'Isolation Thermique par l'Extérieur !

Isonat fiberwood, la réponse en isolation par l'extérieur. Cet isolant rigide offre des performances thermiques et acoustiques remarquables. **Isonat fiberwood** est disponible en 4 versions :

- **Isonat fiberwood Multisol 110**, est un panneau rigide d'un poids amoindri de 30%, avec une excellente valeur de conductivité thermique. Peut être utilisé en combinaison avec le panneau Isonat Fiberwood Duoprotect, il offre une solution d'isolation à un prix avantageux en particulier pour les toitures et les murs de fortes épaisseurs.

- **Isonat fiberwood Multisol 140**, est un panneau rigide et hydrofuge, utilisable en toiture et en façade. Grâce à sa grande stabilité et sa résistance à la compression, Isonat Fiberwood MULTITHERM 140 est le panneau d'isolation idéal pour les planchers ou les toitures plates ou à faible pente.

- **Isonat fiberwood Cover**, est un panneau isolant pour support d'enduits, profil chant droit et profil rainure et languette sur les 4 chants.

- **Isonat fiberwood Duoprotect**, est un panneau rigide pare-pluie avec un revêtement de surface en latex. Ce panneau peut être utilisé comme toiture provisoire (Maximum 10 semaines) pour une pente de toit de mini 22°. Il est également utilisable comme isolation extérieure derrière le revêtement de façade. C'est aussi un excellent isolant thermique !


› Domaines d'applications :

- Isolation extérieure de toitures et murs
- Isolation extérieure des murs sous bardage ou habillage
- Isolation extérieure avec enduits
- Isolation intérieure sur planchers ou dalles sous chape sans isolation phonique
- Isolation intérieure sous toiture ou dalles/planchers

› Avantages :

Isolation thermique	conductivité : Multisol 110 : 0,039 W/m.K. Multisol 140 : 0,041 W/m.K. Duoprotect : 0,044 W/m.K. Cover L : 0,042 W/m.K. Cover M : 0,046 W/m.K. Cover H : 0,048 W/m.K.
Pose	facilité de mise en œuvre, suppression des ponts thermiques
Environnement	produit recyclable et compostable





Caractéristiques techniques Isonat fiberwood

Isonat fiberwood Multisol 110

panneaux **isolants rigides**

COMPOSITION : Fibres de bois, colle PMDI, paraffine PROFIL : bord droit, bord feuilluré	VALEURS
Densité	110 kg/m ³
Conductivité thermique λ (lambda)	0,039 W/(m·K)
Largeur (bord droit)	600 mm
Longueur (bord droit)	1250 mm
Largeur (bord feuilluré)	590 mm
Longueur (bord feuilluré)	1240 mm
Tolérance	Suivant DIN EN 13171
Réaction au feu	E - Suivant DIN EN 13501
Classe de réaction au feu	B2 - Suivant DIN 4102
Résistance à la compression mesurée verticalement sur la surface uniformément répartie	≥ 40 kPa
Coef. de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	3
Résistance à l'air en fonction de la longueur	> 100 kPa·s/m ²
Absorption d'eau à court terme	$\leq 2,0$ kg/m ²

Procédé de fabrication à sec



Isonat fiberwood Multisol 140

panneaux **isolants rigides et hydrofuges**

COMPOSITION : Fibres de bois, colle PMDI, paraffine PROFIL : bord droit, bord feuilluré	VALEURS
Densité	140 kg/m ³
Conductivité thermique λ (lambda)	0,041 W/(m·K)
Largeur (bord droit)	600 mm
Longueur (bord droit)	1250 mm
Largeur (bord feuilluré)	590 mm
Longueur (bord feuilluré)	1240 mm
Tolérance	Suivant DIN EN 13171
Réaction au feu	E - Suivant DIN EN 13501
Classe de réaction au feu	B2 - Suivant DIN 4102
Résistance à la compression mesurée verticalement sur la surface uniformément répartie	≥ 70 kPa
Résistance à la traction mesurée verticalement sur la surface uniformément répartie	≥ 10 kPa
Coef. de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	3
Résistance à l'air en fonction de la longueur	> 100 kPa·s/m ²
Absorption d'eau à court terme	$\leq 2,0$ kg/m ²

Procédé de fabrication à sec



Profil	Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m ² .k/W)	Panneau/palette	m ² /palette
Bords droits	240	6,15	10	7,50
	220	5,60	10	7,50
	200	5,1	12	9,00
	180	4,60	12	9,00
	160	4,1	14	10,50
	140	3,55	16	12,00
	120	3,05	20	15,00
	100	2,55	24	18,00
	80	2,05	30	22,50
	60	1,5	40	30,00
Bords feuillurés	40	1,0	60	45,00
	240	6,15	10	7,32
	220	5,60	10	7,32
	200	5,1	12	8,78
	180	4,60	12	8,78
	160	4,1	14	10,24
	140	3,55	16	11,71
	120	3,05	20	14,63
	100	2,55	24	17,56
	80	2,05	30	21,95
60	1,5	40	29,26	
40	1	60	43,90	

Profil	Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m ² .k/W)	Panneau/palette	m ² /palette
Bords droits	240	5,85	10	7,50
	220	5,35	10	7,50
	200	4,85	12	9,00
	180	4,35	12	9,00
	160	3,9	14	10,50
	140	3,4	16	12,00
	120	3	20	15,00
	100	2,4	24	18,00
	80	1,95	30	22,50
	60	1,45	40	30,00
Bords feuillurés	40	0,95	60	45,00
	20	0,45	120	90,00
	240	5,85	10	7,32
	220	5,35	10	7,32
	200	4,85	12	8,78
	180	4,35	12	8,78
	160	3,9	14	10,24
	140	3,4	16	11,71
	120	3	20	14,63
	100	2,4	24	17,56
80	1,95	30	21,95	
60	1,45	40	29,26	
40	0,95	60	43,90	



Caractéristiques techniques **Isonat fiberwood**

Isonat fiberwood COVER type L

panneaux **isolants rigides support d'enduits**

COMPOSITION : 100% bois PROFIL : chant droit	VALEURS
Densité	190 kg/m ³
Conductivité thermique	0,042 W/(m.K)
Largeur	60 cm
Longueur	135 cm
Réaction au feu	E
Coef. de résistance à la diffusion de vapeur d'eau (mu)	5 kPa.s/m ²
Capacité thermique massique Cp	2100 J/kg.K
Résistance à la compression	180 kPa

Épaisseur (mm)	Résistance thermique	Panneau/palette	m ² /palette
160	3,80 m ² .K/W	14	11,34
140	3,30 m ² .K/W	16	12,96
120	2,85 m ² .K/W	18	14,58



Isonat fiberwood COVER type M

panneaux **isolants rigides support d'enduits**

COMPOSITION : 100% bois PROFIL : rainure et languette sur les 4 chants	VALEURS
Densité	230 kg/m ³
Conductivité thermique	0,046 W/(m.K)
Largeur brut	61,5 cm
Longueur brut	132,5 cm
Largeur utile	59 cm
Longueur utile	130 cm
Réaction au feu	E
Coef. de résistance à la diffusion de vapeur d'eau (mu)	5 kPa.s/m ²
Capacité thermique massique Cp	2100 J/kg.K
Résistance à la compression	180 kPa

Épaisseur (mm)	Résistance thermique	Panneau/palette	m ² /palette
100	2,15 m ² .K/W	22	17,92
80	1,70 m ² .K/W	28	22,81






Isonat fiberwood COVER type H

panneaux **isolants rigides support d'enduits**

COMPOSITION : 100% bois PROFIL : rainure et languette sur les 4 chants	VALEURS
Densité	265 kg/m ³
Conductivité thermique	0,048 W/(m.K)
Largeur brut	61,5 cm
Longueur brut	132,5 cm
Largeur utile	59 cm
Longueur utile	130 cm
Réaction au feu	E
Coef. de résistance à la diffusion de vapeur d'eau (mu)	5 kPa.s/m ²
Capacité thermique massique Cp	2100 J/kg.K
Résistance à la compression	180 kPa

Épaisseur (mm)	Résistance thermique	Panneau/palette	m ² /palette
60	1,25 m ² .K/W	38	30,96
40	0,80 m ² .K/W	56	45,63






Caractéristiques techniques **Isonat fiberwood**

Isonat fiberwood Duoprotect

panneaux **isolants rigides pare-pluie**

COMPO. : Fibres de bois, colle PMDI, paraffine, latex PROFIL : rainure / languette	VALEURS
Densité	180 kg/m ³
Conductivité thermique λ (lambda)	0,044 W/(m·K)
Largeur	572 mm
Longueur	1875 mm
Tolérance	Suivant DIN EN 13171
Réaction au feu	E - Suivant DIN EN 13501
Classe de réaction au feu	B2 - Suivant DIN 4102
Résistance à la compression mesurée verticalement sur la surface uniformément répartie	≥ 150 kPa
Résistance à la traction mesurée verticalement sur la surface uniformément répartie	≥ 30 kPa
Coef. de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	3
Résistance à l'air en fonction de la longueur	> 100 kPa·s/m ²
Absorption d'eau à court terme	$\leq 1,0$ kg/m ²

Profil	Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m ² .k/W)	Panneau/palette	m ² /palette
	160	3,60	14	15,02
	140	3,15	16	17,16
	120	2,70	20	21,45
	100	2,25	24	25,74
	80	1,80	30	32,18
	60	1,35	40	42,90
	52	1,15	46	49,34
	35	0,75	66	70,79
	22	0,5	108	115,83



Procédé de fabrication à sec

Ayant pour volonté d'améliorer constamment la qualité de ses produits, Buitex se réserve le droit de modifier la composition ou la fabrication à tout moment et sans préavis.

Nous vous rappelons qu'Isonat® fiberwood doit être stocké à l'abri des intempéries.



www.isonat.com

Votre point de vente conseil

ecoCasa SARL
Fournitures écologiques pour l'habitat

Technoparc 01630 **St Genis Pouilly**
Technoparc 01550 **Collonges**

info@ecocasa.fr www.ecocasa.fr 04 50 42 92 09